

Bloc mix

Mortier de pose pour blocs

1- Description du produit

1.1 USAGE PRINCIPAL

• Bloc mix est un mortier à base de sable calibré et de ciment principalement utilisé pour l'érection de murs de blocs.

1.2 AVANTAGES

- Mortier calibré
- Très bonne maniabilité
- Excellente adhérence
- Résiste aux cycles de gel/dégel

1.3 LIMITATIONS

• À l'exception des colorants¹, l'ajout d'additif à pied d'œuvre, peu importe sa nature, est interdit.

2- Installation

2.1 PRÉPARATION DE SURFACE

• S'assurer que la température ambiante, celle des surfaces et des produits sont entre 5°C (40°F) et 35°C (95°F), pendant l'application et durant une période de 48 heures suivant cette dernière.

2.2 GÂCHAGE

• Mélange en petite quantité (1 sac): Verser 4,0 litres (0,9 gallon) d'eau potable dans un contenant approprié.

• Ajouter graduellement les ingrédients secs en brassant à basse vitesse avec une perceuse munie d'un agitateur du type Jiffler.

• Mélanger pendant un minimum de 3 minutes et un maximum de 5 minutes. Au besoin, ajouter de l'eau pour obtenir la plasticité voulue.

Note: Ne jamais mélanger moins d'un sac.

• Mélange en grande quantité: Utiliser un malaxeur à mortier de capacité appropriée (le malaxeur doit être rempli aux $\frac{3}{4}$ minimum). Démarrer le mélangeur. Verser la quantité d'eau potable requise soit 4,0 litres (0,9 gallon) d'eau par 30 kg (66 lb) de matériel.

• Ajouter graduellement les ingrédients secs.

• Mélanger pendant un minimum de 3 minutes et un maximum de 5 minutes. Au besoin, ajouter de l'eau pour obtenir la plasticité voulue.

2.3 APPLICATION

• Étendre le mortier en une couche uniforme.

• Appliquer du mortier sur le bout de l'élément et le mettre en place.

• À l'aide d'un niveau ou d'une ligne, asseoir de niveau l'élément dans le lit de mortier par petits coups secs. Remplir tous les joints.

• Ne pas réaligner les éléments de maçonnerie une fois qu'ils sont en contact avec le mortier.

Note: Le mortier doit être appliqué en moins de 1 ½ heure après avoir été mélangé, si la température environnante est égale ou supérieure à 25°C (77 °F) et, en moins de 2 ½ heures, si la température est inférieure à 25 °C (77°F).

Le mortier non utilisé après ce laps de temps devra être jeté.

2.4 FINITION

• Afin d'améliorer leur apparence et de maximiser leur résistance aux intempéries, tous les joints doivent être finis avec les outils appropriés (métal, plexiglas, etc.)

• La finition doit être faite dès que le mortier perd sa plasticité, c'est à dire, dès que l'empreinte du doigt y reste marquée. Il est impossible de fixer un temps précis pour la finition du joint, il faut se fier ici au jugement du maçon.

2.5 PROTECTION ET MÛRISSEMENT

• Protéger du gel (température supérieure à 5°C, 40°F) et de la pluie pendant les 48 heures suivant l'application.

• Protéger les ouvrages terminés contre les éclaboussures de mortier à l'aide de bâche.

2.7 NETTOYAGE

• Nettoyer les équipements avec de l'eau pendant que le mélange n'est pas encore durci. Une fois le mélange durci, seul un nettoyage mécanique sera efficace.

• Tout au long des travaux, enlever soigneusement les éclaboussures et taches de mortier à l'aide de jutes.

• Consulter le manufacturier de l'élément ou un spécialiste en nettoyage lorsqu'un nettoyage plus approfondi est nécessaire. Il est important de s'assurer de préserver l'intégrité du mortier lors du nettoyage.

¹- La qualité et la quantité des colorants utilisés doivent respecter la norme ASTM C-979

Données techniques

Caractéristique	Résultats*	15 MPa	20 MPa	25 MPa
Résistance en compression MPa (psi) ASTM C-109	28 jours	15 à 18 (2175 à 2600)	20 à 23 (2900 à 3335)	25 à 28 (3480 à 4060)
Transmission de vapeur, ASTM E-96		12	9	11
Absorption d'eau, %, ASTM C-1403	24 heures	6,2	3,7	4,0
Adhésion en traction, MPa (psi) CSA 23.2-6B	28 jours	1,16 (168)	1,31 (190)	1,64 (238)
Retrait, %, ASTM C-596	28 jours	0,17	0,13	0,14
Résistance au gel/dégel ASTM C-666M		> 100 cycles	> 150 cycles	> 150 cycles
Résistance en flexion MPa (psi) ASTM C-348	28 jours	4,5 (650)	5,3 (770)	5,4 (780)
Masse volumique, kg/m ³ (lb/pi ³)		1700 (106)	1740 (109)	1740 (109)
Rendement d'un sac de 30 kg (66 lb) m ³ (pi ³)		0,017 (0,60)	0,017 (0,60)	0,017 (0,60)
Nombre approximatif de blocs de 190*190*390 mm (8*8*16 po) posés par sac		12	12	12
Couleur		Gris	Gris	Gris

* Résultats obtenus en laboratoire à 23°C

3- Emballage

- Ce produit est emballé en sac de papier de 30 kg (66 lb) et en supersacs.
- Une palette de sacs de 30 kg (66 lb) contient 63 sacs.

4- Entreposage

- Entreposage intérieur: Entreposer dans un endroit frais et sec. Éviter d'entreposer directement sur le plancher.
- Entreposage extérieur: Recouvrir les sacs d'une bâche imperméable afin de les protéger des intempéries. Ne pas entreposer directement sur le sol.
- La durée d'entreposage est de 1 an dans des sacs non ouverts et bien protégés.

5- Premiers soins

Ce produit contient du ciment et peut causer une irritation aux yeux, à la peau et aux voies respiratoires. Porter des gants de caoutchouc, lunettes de sécurité et masque anti-poussière approuvé. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre anti-poison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement, donner de l'eau à la victime si elle est consciente. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau. Tenir hors de la portée des enfants. Consulter la fiche signalétique pour plus de détails.

6- Service technique

Contactez Daubois pour de plus amples informations sur les méthodes ou conditions d'application ainsi que pour obtenir la plus récente version des documents techniques.

Tél: 1-800-561-2664, (514) 328-1253
Fax: (514) 328-7694

Daubois inc
6155, boul. des Grandes Prairies
Saint-Léonard, Qc H1P 1A5
Canada
<http://www.daubois.com>

7- Garantie

Daubois garantit que ce produit est tel qu'il a été spécifié dans cette fiche technique et convient aux usages dont il est destiné. Daubois ne donne aucune garantie explicite ou implicite. La responsabilité en vertu de cette garantie se limite au remplacement du produit jugé défectueux ou à son choix, au remboursement de ce produit.